

# PROTOPUR M

La PROTOPUR M est une colle spéciale, avec prise assez rapide, qui donne des collages résistants sur les matériaux suivants: frises en bois + bois verni, frises en polyuréthane + bois verni, frises en polyuréthane + polyuréthane.

Grâce à sa spéciale formulation élastique ce produit est particulièrement indiqué pour le collage de parties de meubles (même de grande dimension).

## **Caractéristiques chimiques et physiques et conditions optimales d'utilisation**

- Base : polyuréthane
- Couleur : transparent
- Viscosité : 1700±700 mPas (Brookfield RVT, G2, 20 RPM)
- Utilisation : dans une seule surface
- Quantité nécessaire : 100 g/m<sup>2</sup>
- Température optimale : 18° - 20°C
- Temps ouvert : 30 minutes à 20°C
- Résistance : à l'eau et aux solvants
- Nettoyage des appareils : nettoyer la colle encore liquide sur les appareils et sur les matériaux avec notre solvant 4005
- Nettoyage des mains : laver à l'eau chaude et au savon
- Indications pour la sécurité : consulter la fiche de sécurité
- Dilution : la colle est employée sans dilution
- Conservation : conserver à une température qui ne doit pas être inférieure à +5 °C . Protéger de l'humidité et des sources de chaleur
- Temps de durcissement : env. 60 minutes à 20°C

## **Information**

Normalement l'utilisation de la colle PROTOPUR M ne prévoit pas l'abrasion des parties vernies à coller. Il faut vérifier préalablement avec des tests que le vernis sur les matériaux soit exempt d'affleurements (type paraffine ou autres) qui peuvent rendre le collage plus difficile.

Les temps de collage peuvent être assez plus longs quand la température est plus basse ou quand on doit coller des matériaux avec peu d'humidité. Dans ces cas il faut humecter légèrement une des parties à coller (attention à ne pas humecter excessivement en causant des effets antiadhésifs). Pendant le durcissement les matériaux à coller doivent être bien pressés pour assurer un bon contact entre les deux surfaces.

La PROTOPUR M donne des collages définitifs. Pour ce motif, si on doit coller des corniches en bois sur des portes avec des grandes dimensions, on conseille de doser la PROTOPUR M par moments pour éviter des déséquilibres sur les panneaux à cause d'éventuelles tensions quand le collage est déjà terminé.



**COLLANTI  
CONCORDE**

**COLLANTI CONCORDE S.R.L.**

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.-  
Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY  
Tel.+39 0438 912121 - Fax +39 0438 501822  
info@collanticoncorde.it - www.collanticoncorde.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

**INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION  
TECHNISCHE INFORMATION - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES**

Si on doit coller des matériaux sur des supports qui ne sont pas équilibrés, on conseille (pour éviter d'éventuelles déformations qu'ils peuvent provoquer) d'effectuer des épreuves avant de procéder avec la production industrielle en vérifiant que un correct équilibre soit rejoint.

ECHEANCE DU PRODUIT: 6 mois de la date de production. Respecter la date d'échéance sur le carton.

Date de mise à jour de la fiche: Juillet 2000

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

*Toutes les informations données dans cette fiche technique correspondent aux connaissances et expérience valable jusqu'à ce jour et elles ne relèvent pas nos clients de vérifier la colle en entrée. Nous nous réservons la possibilité d'apporter des changements aux éléments caractéristiques des produits en relation au progrès technique ou aux développements de la production. Toutes les informations ici contenues demandent aux utilisateurs de faire, à cause des différents faits qui échappent au notre contrôle pendant l'utilisation, des tests, particulièrement quand on utilise des matières premières d'autres fournisseurs. Nos conseils ne relèvent pas les utilisateurs de contrôler et éventuellement de résoudre le problème d'éventuelles violations des brevets d'autres fournisseurs.*



**COLLANTI  
CONCORDE**

**COLLANTI CONCORDE S.R.L.**

- società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.-  
Via Schiaparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY  
Tel.+39 0438 912121 - Fax +39 0438 501822  
[info@collanticoncorde.it](mailto:info@collanticoncorde.it) - [www.collanticoncorde.it](http://www.collanticoncorde.it)

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =**